



## CARACTERISTIQUES CARBURE DE TUNGSTENE

Dimensions des grains < 1 Micron

Code Produit	CKMI01	CKMI05	CKMI10	CKMI20	CKMI30
<b>Composition : % W -&gt;</b>	96-97	94-97	94-95	90-93	88-92
<b>% Co -&gt;</b>	3-4	3-6	5-6	7-10	8-12
<b>Dureté HV50</b>	1900-2000	1850-2050	1850	1650-1800	1500-1700
<b>Résistance à la Flexion N/mm<sup>2</sup></b>	2000-2200	2000-3000	2200-3300	3100-4000	2900-3700
<b>Résistance à la Compression N/mm<sup>2</sup></b>	6500-6800	6200-6400	6300-6400	6000-6300	5800-6000