



## CARACTERISTIQUES CARBURE DE TUNGSTENE

Dimensions des grains 1 – 4 Microns

Code Produit	CKM01	CKM05	CKM10	CKM15	CKM20	CKM30
<b>Composition : % W -&gt;</b>	92-96	90-94	91-93	93,5	92-94	88
<b>% Co -&gt;</b>	3-5	4-6	5-6	6	6-7	10
<b>Dureté HV50</b>	1700-1900	1700-1800	1600-1800	1700	1300-1550	1350-1450
<b>Résistance à la Flexion N/mm<sup>2</sup></b>	1800-2200	1600-2000	1700-2200	1850	2000-2150	2200-2700
<b>Résistance à la Compression N/mm<sup>2</sup></b>	6600-6800	5800-6300	6000-6200	6100	5500-6300	5200-5500