



CARACTERISTIQUES CARBURE DE TUNGSTENE

Dimensions des grains 6 – 12 Microns

Code Produit	CKL20	CKL30	CKL40	CKL50	CKL60	CKL70
Composition : % W ->	92-93,5	87-90	83-85	80	74-78	72-75
% Co ->	6-7	9-12	15	20	20-25	25-26
Dureté HV50	1500-1600	1300-1400	1150-1250	950-1100	850-1000	800-850
Résistance à la Flexion N/mm²	2100-2500	2400-2900	2500-3300	2800-3200	2800-3400	2700-3400
Résistance à la Compression N/mm²	5500-6000	5000-5200	4000-4200	3600-3900	3300-3500	3100-3300